プロコンシート®タイル下地用







◇プロコンシート®はポリプロピレン製等の不織布※を熱加工して水と空気を透す特殊な積層シートです。 ※デュポン™製 他

◇コンクリートの型枠に貼るだけで、打設時の水和反応を素早く適切に促し、コンクリート本来の強 度を引き出せる土木・建築現場の革命ツールです。 特許第5745681号



 i D E A S
 東京都中央区銀座8丁目10番3号銀座三鈴ビル8F

 T R U S T
 T E L: 03-3569-3339

プロコンシート®タイル下地用の効果

- ◇コンクリートの水和反応をより高め、本来の強度を引き出します。
 - ・プロコンシートの透水性により、コンクリートの表層は余剰水が搾り出され、水セメント 比が小さい<mark>緻密なコンクリート</mark>となります。また、コンクリート中に巻き込まれた気泡が 排出されます。
- ◇超高圧水洗浄面に比べて約10倍の深さの溝がタイル下地モルタルを強力に附着
 - ・プロコンシート®タイル下地用は、シート表面の凹凸が、下塗り材の接地面積を増し、 附着性を強める溝をコンクリートに作り出します。
 - 深さ約0.5~2mm、約4mmピッチの凹凸が作る溝は超高圧水洗浄処理面と比べ、モルタルや下塗り剤との附着強度を約2~2.5倍に引き上げます。
 - モルタルの硬化・乾燥に伴う収縮ひび割れを低減する効果を発揮します。
 - プロコンシートは剥離剤を一切使用しておりませんので、剥離剤を落とすための超高 圧水洗浄は不要です。



プロコンシート®(タイル下地用)型枠建て込み



プロコンシート®(タイル下地用)使用コンクリート面

窓枠だき廻りのタイル張り下地処理として有効





プロコンシート® (タイル下地用 Bタイプ)

- ※その他、次の部分・場合にも有効
 - 超高圧水洗浄機が使用できない部分
 - ・水を使用できない部分
 - ・梁型へのタイル張り下地処理
 - ・ 凍害が懸念される場合
 - ・高強度コンクリートの目荒らし処理


コンクリート表層引掻き硬度比較試験





コンクリート材齢5日

プロコン	1kgf:0.5mm
シート®	(19N/mm)
プロコン	0.5kgf:0.3mm
シート®	(26N/mm)
塗装合板	1kgf:0.85mm (7N/mm²)
塗装合板	0.5kgf:0.45mm (12N/mm)



圧縮強度と引掻き傷の関係

図の出典:湯浅ら、「引っかき傷によるコンクリートの表面強度測定方法」、日本建築学会大会(1999.9月)

現場におけるモルタル接着強度試験(内容)

コンクリートの部分補修をした場合 →モルタル補修材の塗厚が薄くなりドライアウトの危険性がある。

- ・プロコンシート
- •塗装合板+超高圧水洗浄

部分補修して 引張接着強度試験

- ① モルタル3~5mm厚部分
- ② モルタルとコンクリートの境界部分
- ③ コンクリート部分



プロコンシート部分補修箇所



超高圧水洗浄部分補修箇所

現場におけるモルタル接着強度(結果)

2018年6月8日試験

	2018年0月8日訊							
No.		下	補	測定値	面積	引張強度	平均值	
		地	修	(kN)	(mm³)	(N/mm [*])	(N/mm³)	
1	1		有り	2681	45 × 45	1.32	2.60	
	2			5039	45 × 45	2.49		
	3			6718	45 × 45	3.32		
	4			6572	45 × 45	3.25		
	5	プ		5327	45 × 45	2.63		
	平均			5267.4	_	2.60		
	6	コ		3866	45 × 45	1.91	2.50	
2	7	コンシート(東		5140	45 × 45	2.54		
	8	シ	境	5337	45 × 45	2.64		
	9	ļ.	界	5551	45 × 45	2.74		
	9	7		5420	45 × 45	2.68		
	平均	東		5062.8	-	2.50		
3	11)	画	無し	4400	45 × 45	2.17	3.16	
	12			7743	45 × 45	3.82		
	13			7092	45 × 45	3.50		
	14)			6384	45 × 45	3.15		
	平均			6404.75	_	3.16		
	15	超	有り	733	45 × 45	0.36	0.45	
4	16	高		1101	45 × 45	0.54		
	平均	匠		917	_	0.45		
5	17)	水	境 界	1399	45 × 45	0.69	1.01	
	18	水洗		2679	45 × 45	1.32		
	平均	浄		2039	-	1.01		
6	19	北	無し	6035	45 × 45	2.98	2.60	
	20	画)		4493	45 × 45	2.22		
	平均		U	5264	-	2.60		

補修有りの場合

プロコンシート: 2.60N/mm

超高圧洗浄: 0.45N/mf

境界部分の場合

プロコンシート: 2.50N/mm

超高圧洗浄:1.01N/mm

補修無しの場合

プロコンシート: 3.16N/mm

超高圧洗浄: 2.60N/mf

プロコンシート®使用のコンクリート表層は吸水率が低い為、吸水調整剤とタイル下材料(モルタル)の補修材等の硬化不良(ドライアウト)を大幅に低減する。

プロコンシート®(タイル下地用)価格比較

プロコンシート工法(タイル下地用)

2018年4月25日 (参考目安資料)

プ^{ロコンシート(タイル下地用)(w600mm)}

使用回数4回(目安)

1㎡価格 5,500円

プロコンテープ のり付(w45mm)

90円/1m(穴、キズ等補修用)

	単位	合板型枠工法	プロコンシート施工 タイル下地	差分		
コンクリート下地超高圧水洗浄						
養生費・水道費・ダキ廻り・		1,100	0			
清掃費(粉塵、ノロ水等処理)共						
プロコンシート のり付 w600mm		0	1.075			
材料代(4回使用)(5,500円/㎡)		0	1,375			
(超高圧洗浄後)左官コンクリート補修						
(ダキ廻り共)サンダー掛け、清掃、	円/㎡	000	000			
接着剤塗布、ピンホール、アバタ、	1 1/ 111	800	200			
クラック等補修						
材料代(セメントフィーラー接着剤共)		250	100			
合板型枠清掃工費		120	30			
プロコンシート貼り付け及び		0	050			
穴・キズ補修共		0	250			
材料費•人件費合計	円/㎡	2,270	1,955	▲315円		
工期(超高圧洗浄)						
(左官ピンホール等補修・						
サンダー掛け・下地乾燥期間)	日	13	3	▲10日		
200㎡/1サイクル						

主な施工実績

- ◆タイル下地用
 - ➤成城マンション
 - ▶大橋マンション
 - ▶蒲田共同マンション
 - ➤日本橋T百貨店
 - ▶東日暮里マンション
 - ▶ 藤沢ビジネスホテル
 - ▶下丸子マンション
 - ▶千歳マンション
 - ≫東矢口マンション
 - ➢川崎矢向マンション
 - ▶西新井マンション
 - ▶目黒マンション
 - ➢南青山マンション

- ▶桜台マンション
- →代官山マンション
- ≻大井町1丁目マンション
- ➤Mホテル京都改修工事
- ▶代々木上原共同住宅

他

